



La Hazotte steengroeve

CONDROZ ZANDSTEEN





Breuksteen (sch. 1:1)



Condroz zandsteen

ANDERE BENAMINGEN

Harde zandsteen, psammiet van de Condroz, zandsteen van de Maas, zandsteen uit het Famenniaan

AARD

Licht micahoudende, fijnkorrelige, kleiige zandsteen

STRATIGRAFISCHE OUDERDOM

Boven-Famenniaan (Boven-Devoon, Primair)



STEENGROEVE VAN DE STREEK VOOR EEN KWALITEITSSERVICE

De uitbating in de groeve van Carrière de la Hazotte vindt zijn oorsprong aan het begin van de 20^e eeuw. Met het oog op dit verleden en met kwaliteit hoog in het vaandel, hebben wij vast kunnen houden aan het ambachtelijk bewerken van natuursteen en dit in samenspel met geleidelijke modernisering van ons familiebedrijf.

Wij kunnen vertrouwen op vakbekwaam personeel om kwaliteitsproducten te leveren en om op elke speciale vraag die enig maatwerk vereist is te kunnen spelen. Hoewel wij constant evolueren en moderniseren, blijven wij ambachtelijk werken vooropstellen. Deze subtiele combinatie stelt ons heden in staat snel elke vraag te kunnen beantwoorden met de onnavolgbare charme van hand bewerkte natuursteen.

Onze eigen harde zandsteen wordt ter plaatse verfijnd; de natuursteen kasseien (kinderkoppen) en boordstenen worden uit verouderde wegen opgebroken en gerecycleerd. Natuursteen kan men gebruiken voor zowel bestratingen als voor bouwwerken, maar het is tevens zeer geschikt als decoratief voorwerp voor in en om het huis. Onze filosofie is om alle charme van natuursteen tot zijn recht te brengen, onder welke vorm dan ook. Snel anticiperen op de vragen en verlangens van de klant, is een aspect dat bij ons bijzonder veel aandacht verdient.

ONTGINNINGPLAATS

Carrière de la Hazotte - 4163 TAVIER

TECHNISCHE KENMERKEN

MINERALOGISCHE SAMENSTELLING

Kwarts 62-78 %, laag percentage mica's
en veldspaatsoorten

OMSCHRIJVING / EIGENSCHAPPEN

Deze gegevens zijn beschikbaar op
www.pierresetmarbres.be en op de websites
van de officiële instanties. Ze worden gemeten
in overeenstemming met de procedures van
de geldende Europese normen en worden
geregeld bijgewerkt.

MAXIMALE AFMETINGEN VAN DE RUWE BLOKKEN*

Lengte

2 m

Breedte

1-2 m

Dikte

0,7-1,5 m

MINIMALE TOEPASSINGSDIKTE*

Horizontale elementen

2 cm



Breukstenen Haaks gekapt



Trede



Hoek

UITZICHT, TINTEN EN PATINA

De dikke zandsteenlagen vertonen een bijzonder breed kleurenpalet,
met levendige tinten (geel, groen, roestkleurig) of doffere kleuren
(van grijsgroen tot blauwgrijs, oker, beige). Het patina van deze steen is
roestkleurig als hij rijk is aan ijzer, en blauwgrijs of groenachtig als hij
veel veldspaat bevat.

AFGEWERKTE PRODUCTEN EN GEBRUIKELIJKE AFMETINGEN

Vanwege zijn uitzonderlijke mechanische kwaliteiten leent deze steen
zich perfect voor het vervaardigen van alle soorten breuksteen, treden,
dekstenen, hoeken, deur- en vensteromlijsting, bekledingsplaten, zowel
voor buiten- als binnentoepassingen en voor decoratie. Van nature
slipvrij is hij geschikt als bodembedekking – straatstenen, afsluitplaten,
tegels, tegeltjes, boordsteen.

Breukstenen

hoogte 3-7 / 5-10 / 8-16 / 10-20 cm, lengte minimum 1,5 x de hoogte
diepte 8-12 / 10-15 / 10-20 / 15-20 / 15-25 cm

Tegels

vrije vorm 30-40 cm, dikte 2-4 / 4-7 cm
rechthoekige vorm, vrije maat 15-30 x 25-30 cm
vrije lengte, vaste breedte 15/20/25/30 cm, dikte 4-7 / 2-8 cm

Mozaïektegels

5-7 / 7-9 / 8-10 / 9-11 / 10-12 cm

Vlakke platen

breedte 12-14 / 14-16 / 15-17 cm, dikte 5-8 / 8-10 / 10-12 / 5-15 cm

Voor niet-standaard afmetingen en voor advies inzake plaatsing en
onderhoud kunt u rechtsreeks bij de producent terecht.

BESCHIKBARE OPPERVLAKTEBEWERKINGEN

Ruwe afwerkingen, voorhakken gekloofd, retoucheren, kantrechten.

BESTEKBSCHRIJVING

«Licht micahoudende, zeer fijnkorrelige, kleiige zandsteen uit het Boven-
Famenniaan (boven-Devoon, Primair)».




[*] Indicatieve waarden.



CARRIÈRE DE LA HAZOTTE

Grand-Route, 7 · B-4163 TAVIER
 Tel. +32 (0)4 383 64 56 · Fax. +32 (0)4 383 64 71
 info@hazotte.be · www.hazotte.be
 BTW BE 0406 897 083 · RPR Huy
 Beheerder : Harrie Verhoeven



Arch. Hublaor



Breukstenen half behouwen



Arch. Pissart



Drogen muren



Ruwe breukstenen



PIERRES & MARBRES WALLONIE

